Технические характеристики

Технические характеристики клинкерной фасадной плитки «Uniceramix»/ China

Наименование показателя	Нормы по ГОСТ 13996-2019	№ образца	Результат испытаний
1	2	3	4
Отклонение средней толщины плит, %, мм	Заявленная толщина 8 мм ±0,5мм	1-10	Средняя толщина плит 8,2 мм +0,2мм
Водопоглощение, %	Заявленная группа водопоглощения Alla 3%<E<6% максимальное отдельное значение 6.5%	1	6,4
		2	5,6
		3	5,7
		4	5,6
		5	6,1
		6	5,7
		7	6,5
		8	6,3
		9	5,6
		10	6,3
		Сред. значение	6,0%
Предел прочности при изгибе, МПа	Не менее 13 МПа минимальное отдельное значение 11	1	17,4
		2	15,5
		3	16,8
		4	17,9
		5	17,5
		6	17,4
		7	17,1
		8	16,2
		9	15,7
		10	18,4
		Среднее знач.	17,0 МПа
Термическая стойкость	10 циклов- отсутствие дефектов	1-5	После прохождения 10 циклов испытаний дефектов поверхности образцов не обнаружено
Морозостойкость 100 циклов	100 циклов	1-5	После 100 циклов морозостойкости повреждения поверхностей, разрушения, сколы, трещины и расслоения на всех испытанных образцах отсутствуют.

Uniceramix in Russia

UNICERAMIX #19 YIXING, JIANGSU CHINA

i.A. Sergey Chizhov
Area Manager

ADRESS UNICERAMIX UNICERAMIX №19 YIXING, JIANGSU, CHINA
KONTAKT T. +86 (1382) 621-67-78 INFO@UNICERAMIX.COM